物性試験データ

写 真	生 地	試験内容	引張強度	(N/3cm)	伸び習	区(%)	引裂強度(N)		剥離強度(N/3cm)		摩耗色落ち(級)		耐寒試験	耐久性	難燃試験
ページ	ページ	試験方法	JIS K-	6772	JIS K-	6772	JIS K-6	772	JIS K	-6772	JIS K	-6772	JIS K-6772	ジャングル10WK	JABIA
		商 品名	タテ	ヨコ	タテ	37	タテ	ヨコ	タテ	33	乾布	湿布	(-10°C)	JYJJJIUWK	番号
44	4	タチュウ(シストーレ)	283.9	135.8	60.0	187.0	36.8	44.4	30.2	27.3	5	4-5	異常なし	-	V-1955
46	4	モリーナ	210.1	261.0	16.0	34.0	38.2	51.4	47.5	39.2	5	4-5	異常なし	-	V-1958
48	4	デイタラ	299.8	155.6	47.0	197.0	30.8	32.0	36.7	38.3	5	5	異常なし	-	V-1965
49	5	エンゾウ	317.4	153.0	47.0	173.0	27.1	28.6	16.4(材破)	17.6(材破)	5	5	異常なし	-	V-1979
50	5	ミッシェル	358.6	110.4	41.0	224.0	45.2	32.0	20.9	18.5	5	5	異常なし	-	V-1956
51	5	テイラー	304.3	149.7	45.0	191.0	29.1	26.8	36.9	34.1	5	5	異常なし	-	V-1963
52	6	マルーンリッチ	318.9	95.4	54.0	209.0	45.2	28.4	21.8	18.8	4-5	4-5	異常なし	-	V-1957
53	6	ワイヤング	207.0	378.3	14.0	37.0	61.3	46.6	38.2	35.9	5	4-5	異常なし	-	V-1954
54	6	スモーキン	564.0	301.0	95.7	271.0	42.1	38.7	51.7	54.0	4-5	4-5	異常なし	-	V-1951
56	7	オーベルウール	290.8	144.6	64.0	178.0	25.3	38.9	34.2	30.8	5	4-5	異常なし	-	V-1949
57	7	ドリフ	407.0	107.0	41.0	184.0	50.0	41.5	31.1	21.6	4	5	異常なし	-	V-1960
58	8	ズリマンダ	184.0	247.5	15.0	31.0	32.3	48.9	41.9	38.0	5	4-5	異常なし	-	V-1953
60	8	ダレンツイード	570.0	287.0	102.0	259.0	64.2	39.7	41.5	44.8	4-5	4-5	異常なし	-	V-1952
61	9	アクシオン	317.1	148.1	47.0	182.0	28.0	29.6	21.3	35.4	5	5	異常なし	-	V-1977
62	9	ゼブライン	301.1	148.7	46.0	187.0	34.1	29.6	41.8	39.4	5	5	異常なし	-	V-1964
63	9	ベルサイユⅡ	304.2	159.8	60.0	163.0	27.0	36.7	37.7	38.5	5	4-5	異常なし	-	V-1974
64	9	ガルネリ	323.7	306.2	130.7	151.6	44.3	41.3	35.5	41.9	4	4	異常なし	異常なし	-
66	10	ガードマン・プロ	341.0	163.0	51.0	235.0	59.2	34.7	44.6	22.8	5	5	異常なし	異常なし	-
68	10	ゼラファイト®・プロ	249.8	128.9	63.0	179.0	43.0	27.9	24.2	25.7	5	5	異常なし	-	V-1961
70	11	タシテマイト	588.0	162.0	43.4	296.0	42.1	47.9	24.1	21.4	4-5	4-5	異常なし	-	V-1959
72	12	バリケード	228.7	145.0	59.0	195.0	49.8	40.9	21.4	17.0	5	4-5	異常なし	-	V-1975
73	12	デコア	301.0	77.0	36.0	180.0	37.0	33.3	21.4	19.9	4-5	4-5	異常なし	-	V-1461
74	13	オクタビア	451.0	96.0	39.0	172.0	38.1	38.8	20.1	18.6	4-5	5	異常なし	-	V-1639
75	13	ボンボーン	306.3	158.2	46.0	193.0	27.5	27.1	24.0(材破)	26.2(材破)	5	5	異常なし	-	V-1779
76	14	シャバクロ	279.0	147.0	44.0	185.0	29.7	34.5	24.0	25.7	5	5	異常なし	-	V-1789
77	14	ベストセラー	464.0	131.0	30.0	218.0	27.8	41.4	55.5	44.3	4-5	4-5	異常なし	-	V-1787
78	15	ラブツイード	276.2	130.3	60.6	190.6	25.1	31.1	31.2	36.0	5	4-5	異常なし	-	V-1798
79	15	フランドル	290.0	148.0	46.0	189.0	38.7	30.0	16.0	20.2	5	5	異常なし	-	V-1788
80	15	スタイリス	276.2	130.3	60.6	190.6	25.1	31.1	31.2	36.0	5	4-5	異常なし	-	V-1568
81	16	グレースランドW	482.0	148.0	80.9	313.4	32.1	45.6	46.6	28.2(材破)	5	5	異常なし	-	V-1978
82	16	レリゴール	350.0	60.0	35.0	180.0	29.0	34.0	25.2	18.7	5	4-5	異常なし	-	V-1643
84	17	オスカル・フランソワ	410.0	50.0	40.0	180.0	29.0	34.0	28.3	18.4	5	4-5	異常なし	-	V-1644
86	17	クワドーラ	410.0	108.0	34.0	194.0	34.7	41.4	24.6	22.5	4	5	異常なし	-	V-1647
87	17	トラドール	401.0	104.0	39.0	196.0	40.8	36.9	22.6	22.4	4	5	異常なし	-	V-1343
88	18	マニエラ®	376.0	93.0	35.0	190.0	44.1	38.6	21.3	21.2	4	5	異常なし	-	V-1460
90	19	マンデー	370.0	90.0	40.0	230.0	34.0	34.0	31.0	24.5	5	5	異常なし	-	V-1655
91	19	イロノカンデ	380.0	70.0	40.0	190.0	34.0	39.0	32.9	21.7	5	5	異常なし	-	V-1654
92	19	ポーラ	310.0	117.0	41.0	219.0	31.9	32.8	30.8	23.0	4-5	4-5	異常なし	-	V-1569
93	20	やよい	305.0	141.0	63.0	183.0	31.2	36.7	16.5(材破)	17.4(材破)	5	5	異常なし	-	V-1159
94	20	ノエルゴヘイ	331.0	130.0	30.0	231.0	49.0	37.2	24.8	23.3	4-5	4-5	異常なし	-	V-1791
95	21	ラマー	275.0	158.0	53.0	174.0	31.0	31.8	17.9	18.5	5	5	異常なし	-	V-1660
96	21	グラビティ	292.0	141.0	63.0	183.0	31.2	36.7	18.5(材破)	18.8(材破)	5	5	異常なし	-	V-1470
97	21	アンビエンテ	289.4	137.2	55.0	179.0	29.5	32.1	18.3(材破)	19.4(材破)	5	5	異常なし	_	V-1464
98	22	スティル	329.0	121.0	29.0	171.0	41.2	49.0	22.5	17.6	4-5	4-5	異常なし	_	V-1165
99	22	ミース	330.0	90.0	41.0	180.0	30.9	33.4	28.3	25.2	4-5	4-5	異常なし	-	V-1066
100	22	プリミティブ	262.7	138.9	64.0	169.0	40.7	28.5	29.2	30.1	4-5	5	異常なし	-	V-1463
101	22	カフェフォルテ・モコモW	545.0	199.0	47.5	275.0	41.1		48.1 (材破)		5	4-5	異常なし	-	V-1781
102	23	ゴルダ	342.0	89.0	40.0	184.0	32.8	35.8	31.4	22.5	4	4-5	異常なし	-	V-1338
103	23	ファボール	324.0	93.0	29.0	234.0	36.8	36.8	24.5	22.5	4	4-5	異常なし	-	V-1602
104	23	フィオレッティ	335.0	57.0	34.0	177.0	32.3	29.4	20.2	19.8	4-5	4-5	異常なし	-	V-1458
105	24	ローレンス	315.0	142.0	43.0	202.0	29.4	35.8	17.9	18.5	5	5	異常なし	-	V-1334
106	24	ソフィアW	538.0	243.0	48.7	252.0	37.5		39.7(材破)		5	4-5	異常なし	-	V-1565
							. =					-			

※本サンブル帳記載の各種物性試験データは、実測値であり、保証値ではございません。 掲載価格は2021年1月発刊時のメーカー希望小売価格です。消費税などは含まれておりません。 最新価格はグループ一覧にある最寄の営業所にご確認ください。 色やリピートなど見本帳と実際の商品が若干異なる場合があります。

Physical Properties Test Data

											Physical Properties Test Da					
写 真	生 地	試験内容	引張強度(N/3cm)		伸び率(%)		引裂強度(N)		剥離強度(N/3cm)		摩耗色落ち(級)		耐寒試験	耐久性	難燃試験	
ページ	ページ	試験方法	JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772	ジャングル10WK	JABIA	
		商品名	タテ	ヨコ	タテ	33	タテ	37	タテ	37	乾布	湿布	(-10°C)	J P J J J J I I I WK	番号	
107	24	イグナイト	360.0	60.0	40.0	180.0	34.0	29.0	25.9	19.8	5	5	異常なし	-	V-1642	
108	25	ガレリア	292.0	62.0	30.0	168.0	53.4	33.8	19.6	15.7	4	4-5	異常なし	-	V-1792	
109	25	メタリカ	399.0	194.0	43.5	181.0	33.6	37.8	48.9	47.8	5	5	異常なし	-	V-1785	
110	25	クイーンズ	416.0	165.0	57.1	197.0	34.7	36.6	40.3	28.6	4-5	4-5	異常なし	-	V-1800	
111	25	クロコ・ドルチェ	605.0	473.0	19.0	39.0	32.2	43.1	56.3	52.9	4-5	4-5	異常なし	-	V-1796	
112	26	オーストリッチ	350.0	100.0	40.0	190.0	39.0	34.0	27.0	19.8	5	5	異常なし	-	V-1633	
113	26	コードカーフW	609.0	133.0	42.4	298.0	34.6	45.6	44.1 (材破)	25.1(材破)	4-5	4-5	異常なし	-	V-1783	
114	26	コーディア	311.0	162.3	48.0	188.0	28.7	27.5	19.5(材破)	19.4(材破)	5	5	異常なし	-	V-1473	
115	26	コルプW	540.0	142.0	34.5	315.0	32.3	42.5	25.8(材破)	19.5(材破)	5	4-5	異常なし	-	V-0898	
116	27	エコルス	298.8	152.2	52.0	203.0	35.1	39.5	19.5(材破)	20.2(材破)	5	5	異常なし	-	V-0385	
117	27	ヤエモン	272.0	137.0	45.0	174.0	30.8	37.6	17.0	20.3	5	5	異常なし	-	V-1661	
118	27	リンカーン	276.0	88.0	27.0	260.0	43.1	31.4	26.5	20.6	4-5	4-5	異常なし	-	V-1621	
119	27	セビリアW	546.0	190.0	42.6	275.0	37.8	48.6	27.9	35.7(材破)	4	4-5	異常なし	-	V-1976	
120	28	エーデルスムース	562.8	264.3	75.0	148.0	35.3	56.4	30.8	32.8	5	5	異常なし	異常なし	-	
120	29	esレザー	261.8	130.9	61.0	193.0	43.9	34.9	28.1	27.2	5	5	異常なし	-	-	
122	30	ファルコン	269.0	140.9	62.0	148.0	23.1	31.5	31.1	34.9	5	5	異常なし	-	V-1564	
123	30	プルアップ	310.0	130.0	61.0	187.0	27.0	38.0	30.0	31.0	5	4-5	異常なし	-	V-1652	
124	30	サザンX	201.0	118.0	61.0	160.0	24.5	25.5	26.9	15.3	4-5	4-5	異常なし	-	V-0359	
125	31	レガシー	280.0	115.0	34.0	190.0	33.7	33.8	21.6	22.6	4-5	4-5	異常なし	-	V-1795	
126	31	ドット	289.3	172.5	82.0	188.0	31.2	31.6	49.6	55.2	5	5	異常なし	-	V-1474	
127	31	ウレマス	297.0	171.0	72.0	157.0	65.1	47.7	材破	材破	4-5	4-5	異常なし	-	V-1663	
128	32	ファインカーフ	347.5	316.3	54.0	88.0	38.3	35.8	30.9	35.0	5	5	異常なし	異常なし	-	
129	32	アニリス	480.0	387.0	13.3	27.3	46.1	62.2	77.4	80.4	5	4	異常なし	異常なし	-	
130	33	油屋	319.3	147.1	69.0	190.0	49.1	44.1	22.1	21.4	5	5	異常なし	-	V-1353	
131	33	レガート	202.8	94.7	59.0	148.0	27.7	35.3	26.0	22.0	5	5	異常なし	異常なし	-	
132	34	クレンズ®Ⅱ	301.0	150.0	47.0	179.0	37.8	42.7	27.1	30.3	5	5	異常なし	-	V-1330	
134	35	ノスタルジャン	448.0	116.0	29.5	229.0	30.7	40.8	36.2	35.5	5	5	異常なし	-	V-1786	
136	35	ニュートップ	332.0	99.0	37.0	179.0	37.9	34.1	20.5	19.9	5	5	異常なし	-	V-0354	
137	36	グレイズハイド	647.0	319.0	66.0	255.0	43.0	49.0	23.7	24.5	5	5	異常なし	異常なし	-	
138	36	ノビルZ	156.0	137.0	92.0	154.0	27.9	24.3	20.6	28.3	4-5	4-5	異常なし	-	V-1790	
139	37	ニフティ	474.0	318.0	14.3	36.0	36.8	82.2	142.6	99.8	5	4	異常なし	異常なし	-	
140	38	ハイラルゴ	279.3	144.3	68.0	195.0	44.0	37.6	25.9	25.2	5	5	異常なし	-	V-1354	
141	39	サンセブン	308.8	155.0	66.0	202.0	56.5	42.8	22.1	25.0	5	5	異常なし	-	V-0365	
142	41	オールマイティー ®	235.8	131.1	59.0	179.0	36.1	30.1	26.7	22.5	5	5	異常なし	-	V-0345	
148	46	パーク	348.0	125.0	42.0	208.0	32.1	31.5	25.2	24.9	4-5	4-5	異常なし	-	V-0914	
149	46	ポプリ	309.0	79.0	38.0	200.0	31.2	32.3	23.5	24.6	4	4	異常なし	-	V-0370	
150	46	タタミクス	273.9	128.5	45.0	175.0	23.5		13.1(材破)		5	5	異常なし	-	V-1563	
151	47	かすり	223.4	137.2	49.6	143.0	16.6	21.6	57.8	44.1	4-5	4-5	異常なし	-	V-0390	
152	47	オパール	185.5	126.0	45.0	156.0	32.3	28.3	17.3	15.9	5	5	異常なし	-	V-0388	
153	47	立体レザロン	372.0	221.0	152.3	247.5	79.9	44.7	34.7	41.6	5	5	異常なし	異常なし	-	
154	48	ファブリーナ	276.2	130.3	60.6	190.6	25.1	31.1	31.2	36.0	5	4-5	異常なし	-	V-1636	
155	48	リトルハウス	320.0	136.0	33.0	243.0	35.3	29.9	21.6	13.7	4-5	4-5	異常なし	-	V-1793	
156	48	クレンズ®Ⅲ	330.0	112.0	45.0	205.0	28.5	27.3	22.5	23.6	4-5	4-5	異常なし	-	V-1331	
157	49	スベランネ®・ピタット	344.0	94.0	36.0	199.0	32.8	33.5	22.7	22.1	4-5	5	異常なし	-	V-1950	
158	49	ゼンゼンスベランネ®	304.0	47.0	31.0	162.0	32.8	23.5	19.6	12.7	4	4-5	異常なし	-	V-1794	
159	49	スベランネ®	348.0	88.0	51.0	232.0	42.1	33.3	20.7	20.1	4	3-4	異常なし	-	V-1560	

			物性試験										染色堅牢度				
写 真	生地商品名		引張	強さ	引裂強さ		滑脱抵抗力		ピリング	平面磨耗	縫い目強さ		耐光	摩擦		洗濯	
ページ	ページ	IPJ HU 12	١	N		N		N		0	N		級	級			
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	級		タテ	ヨコ	쟁又	乾燥	湿潤		
55	7	バイソン	2200	1640	108	108	440	751	5	754	318	361	4	3-4	3-4		
146	44	ラムース®	731	653	17.6	15.5	300以上	300以上	4	630	400縫糸切れ	425縫糸切れ	4	4-5	3-4		

※本サンプル帳記載の各種物性試験データは、実測値であり、保証値ではございません。 掲載価格は2021年1月発刊時のメーカー希望小売価格です。消費税などは含まれておりません。 最新価格はグループ一覧にある最寄の営業所にご確認ください。 色やリピートなど見本帳と実際の商品が若干異なる場合があります。