

物性試験データ

ページ	試験内容	引張強度 (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強度 (N)		剥離強度 (N/3cm)		摩耗色落ち (級)		耐寒試験	耐久性	難燃試験
	試験方法	JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772	ジャングルOK	JABIA
	商 品 名	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	乾布	湿布	(-10℃)		番号
13	ファインカーフ ザ クラス	521.9	869.9	85	91	53.6	43	31.6	31.4	4-5	4-5	異常なし	異常なし	
14	バリケード®	299.6	145.7	63.7	207.3	43.3	41.2	19	15	4-5	4-5	異常なし		V-1975
16	シンエルク	298	146	73	196	24.1	40.3	28.6	35.7	5	5	異常なし		V-2122
17	ヌーキング	394	697	111	90.5	75.5以上	44.7	23.4	24.2	5	4-5	異常なし		V-2125
18	コルホネン	376.3	210.3	45.6	210	54.7	59.3	66.1	50.1	4-5	4-5	異常なし		V-2112
19	エクス	389	717	120	91.5	74.5以上	52.4	16.7	26	4-5	4-5	異常なし		V-2126
20	ラブーム	278	136	69	171	24.8	40.3	27.4	34.4	5	5	異常なし		V-2111
21	ベルグ	305	136	62	158	26	36	30	39	5	4-5	異常なし		V-2123
22	ワールド	329.2	135	47	188	34.6	39.2	15.3(材破)	35.9(材破)	5	5	異常なし		V-2116
23	マティア	324.9	141.9	48	182	35.4	35.2	25.5(材破)	34(材破)	5	5	異常なし		V-2115
24	トリブルDE	429	104	43	199	42	39.9	25.6	18.2	5	5	異常なし		V-2124
25	コーダ	374.3	216	56.3	203	65.7	56.6	40.7	47.3	4-5	4-5	異常なし		V-2113
26	ニバコ	311	152	72	194	23.1	40.7	32.4	36.2	5	5	異常なし		V-2121
27	ベネット	564	89.3	45.2	170.2	43.2以上	41.3以上	30.4	22.5	4-5	4-5	異常なし		V-2114
28	マックス	312	166.5	71	212.7	50.1	39.1	24	20.4	4-5	4-5	異常なし		V-2131
29	キリン	302.4	160.3	75.7	203.7	50.6	42.9	25.8	22.6	4-5	4-5	異常なし		V-2132
32-33	エーデルスムース	561.6	254.6	68.7	157	44.2	52.4	39.7	37.5	4-5	4-5	異常なし	異常なし	
32-33	esレザー	299.9	137.4	66.7	200.7	43	31.2	21	21.6	4-5	4-5	異常なし		
34	モリーナ	210.1	261	16	34	38.2	51.4	47.5	39.2	5	4-5	異常なし		V-1958
35	ズリマンダ	184	247.5	15	31	32.3	48.9	41.9	38	5	4-5	異常なし		V-1953
36	ソフィアW	538	243	48.7	252	37.5	53.4	39.7(材破)	36.0(材破)	5	4-5	異常なし		V-1565
39	ラブツイード	276.2	130.3	60.6	190.6	25.1	31.1	31.2	36	5	4-5	異常なし		V-1798
39	フランドル	290	148	46	189	38.7	30	16	20.2	5	5	異常なし		V-1788
40	スタイリス	276.2	130.3	60.6	190.6	25.1	31.1	31.2	36	5	4-5	異常なし		V-1568
41	レリゴール	350	60	35	180	29	34	25.2	18.7	5	4-5	異常なし		V-1643
42	オクタビア	451	96	39	172	38.1	38.8	20.1	18.6	4-5	5	異常なし		V-1639
43	トラドール	401	104	39	196	40.8	36.9	22.6	22.4	4	5	異常なし		V-1343
44	ダレンツイード	570	287	102	259	64.2	39.7	41.5	44.8	4-5	4-5	異常なし		V-1952
44	オーベルウール	290.8	144.6	64	178	25.3	38.9	34.2	30.8	5	4-5	異常なし		V-1949
47	ファボール	324	93	29	234	36.8	36.8	24.5	22.5	4	4-5	異常なし		V-1602
47	ボンボン	306.3	158.2	46	193	27.5	27.1	24.0(材破)	26.2(材破)	5	5	異常なし		V-1779
49	ベストセラー	556	87.8	38.9	170.4	34.7以上	44.8以上	42.3	35.2	4-5	4	異常なし		V-1787
49	エンゾウ	317.4	153	47	173	27.1	28.6	16.4(材破)	17.6(材破)	5	5	異常なし		V-1979
50	シャバクロ	279	157	44	185	29.7	34.5	24	25.7	5	5	異常なし		V-1789
51	デコア	301	77	36	180	37	33.3	21.4	19.9	4-5	4-5	異常なし		V-1461
52	マンデー	370	90	40	230	34	34	31	24.5	5	5	異常なし		V-1655
53	イロノカンデ	380	70	40	190	34	39	32.9	21.7	5	5	異常なし		V-1654
54	マニエラ®	376	93	35	190	44.1	38.6	21.3	21.2	4	5	異常なし		V-1460
57	スベランネ®・ピタット	344	94	36	199	32.8	33.5	22.7	22.1	4-5	5	異常なし		V-1950
58	タシテマイト	588	162	43.4	296	42.1	47.9	24.1	21.4	4-5	4-5	異常なし		V-1959
59	ファルコン	289	132	70	172	31	37	31.3	43	5	4-5	異常なし		V-1564
60	レガート	213	119.3	62.7	173	43.2	38.8	31	31.3	4-5	4-5	異常なし	異常なし	
61	ブルアップ	310	130	61	187	27	38	30	31	5	4-5	異常なし		V-1652
62	油屋	338.5	162.1	74.3	194.3	36.7	45.7	18.4	19.1	4-5	4-5	異常なし		V-1353
63	サザンX	201	118	61	160	24.5	25.5	26.9	15.3	4-5	4-5	異常なし		V-0359
64	ノビルZ	156	137	92	154	27.9	24.3	20.6	28.3	4-5	4-5	異常なし		V-1790
65	ゼラファイト®・プロ	276.5	154.5	69.7	190.7	42.4	33.4	19.9	23.3	4-5	4-5	異常なし		V-1961
66	ガードマン・プロ	341	163	51	235	59.2	34.7	44.6	22.8	5	5	異常なし	異常なし	
67	ハイラルゴ	322.2	162.3	66	184.3	27.7	34.5	28.4	26.6	4-5	4-5	異常なし		V-1354
69	オールマイティー®	294.2	155.2	71	197.3	46.1	36.8	21.4	24.7	4-5	4-5	異常なし		V-0345
72	ニュートップ	332	99	37	179	37.9	34.1	20.5	19.9	5	5	異常なし		V-0354
73	クレンズ®Ⅱ	301	150	47	179	37.8	42.7	27.1	30.3	5	5	異常なし		V-1330

※本サンプル帳記載の各種物性試験データは実測値であり保証値ではございません。
上記データはJIS規格に基づいて試験をしています。詳細については最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
※掲載価格は2024年2月発刊時の価格です。消費税などは含まれておりません。
最新価格はグループ一覧にある最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。
※色やリートなど見本帳と実際の商品が若干異なる場合があります。

Physical Properties Test Data

ページ	試験内容	引張強度 (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強度 (N)		剥離強度 (N/3cm)		摩耗色落ち (級)		耐寒試験	耐久性	難燃試験
	試験方法	JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772		JIS K-6772	ジャングルOK	JABIA
	商 品 名	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	乾布	湿布	(-10℃)		番号
74	レガシー	280	115	34	190	33.7	33.8	21.6	22.6	4-5	4-5	異常なし		V-1795
74	ノスタルジャン	543	122	44.7	194	52.3以上	50.1以上	22.3	16.8	4-5	4-5	異常なし		V-1786
76	ニフティ	474	318	14.3	36	36.8	82.2	142.6	99.8	5	4	異常なし	異常なし	
77	サンセブン	317.8	160.8	70	207	43.6	39.2	32.1	26.1	4-5	4-5	異常なし		V-0365
78	リンカーン	276	88	27	260	43.1	31.4	26.5	20.6	4-5	4-5	異常なし		V-1621
78	セビリアW	546	190	42.6	275	37.8	48.6	27.9	35.7(材破)	4	4-5	異常なし		V-1976
80	アンビエンテ	289.4	137.2	55	179	29.5	32.1	18.3(材破)	19.4(材破)	5	5	異常なし		V-1464
80	グラビティ	292	141	63	183	31.2	36.7	18.5(材破)	18.8(材破)	5	5	異常なし		V-1470
81	ベルサイユⅡ	304.2	159.8	60	163	27	36.7	37.7	38.5	5	4-5	異常なし		V-1974
82	ガルネリ	323.7	306.2	130.7	151.6	44.3	41.3	35.5	41.9	4	4	異常なし	異常なし	
83	タチュウ(シストーレ)	283.9	135.8	60	187	36.8	44.4	30.2	27.3	5	4-5	異常なし		V-1955
83	テイラー	304.3	149.7	45	191	29.1	26.8	36.9	34.1	5	5	異常なし		V-1963
84	フィオレッティ	335	57	34	177	32.3	29.4	20.2	19.8	4-5	4-5	異常なし		V-1458
85	ミッシェル	358.6	110.4	41	224	45.2	33.4	39.2	36.1	5	5	異常なし		V-1956
85	ラマー	275	158	53	174	31	31.8	17.9	18.5	5	5	異常なし		V-1660
86	ノエルゴヘイ	331	130	30	231	49	37.2	24.8	23.3	4-5	4-5	異常なし		V-1791
86	イグナイト	360	60	40	180	34	29	25.9	19.8	5	5	異常なし		V-1642
87	グレースランドW	437	146	46.7	191	28.9	45.7	35.4	29.7	4-5	4-5	異常なし		V-1978
87	デイタラ	299.8	155.6	47	197	30.8	32	36.7	38.3	5	5	異常なし		V-1965
88	ウレマス	297	171	72	157	65.1	47.7	材破	材破	4-5	4-5	異常なし		V-1663
88	ヤエモン	272	137	45	174	30.8	37.6	17	20.3	5	5	異常なし		V-1661
89	ワイヤング	207	378.3	14	37	61.3	46.6	38.2	35.9	5	4-5	異常なし		V-1954
89	カフェフォルテ・モコモW	545	199	47.5	275	41.1	50.2	48.1(材破)	42.4(材破)	5	4-5	異常なし		V-1781
90	コルプW	534	108	44.5	195.8	45.1以上	49.8以上	24.9	21.4	4-5	4	異常なし		V-0898
90	スモーキン	567	79.7	40.9	182.1	42.4以上	40.6以上	33.8	23.8	4	4	異常なし		V-1951
93	コードカーフW	577	97.5	47.1	199.8	59.5以上	46以上	26	18.9	4-5	4-5	異常なし		V-1783
93	コーディア	311	162.3	48	188	28.7	27.5	19.5(材破)	19.4(材破)	5	5	異常なし		V-1473
94	グレイズハイドⅡ	627	512	67	111	45.3	36.2	33.4	36	5	5	異常なし		
95	クロコ・ドルチェ	605	473	19	39	32.2	43.1	56.3	52.9	4-5	4-5	異常なし		V-1796
95	ゼブライン	301.1	148.7	46	187	34.1	29.6	41.8	39.4	5	5	異常なし		V-1964
96	マルーンリッチ	318.9	95.4	54	209	45.2	36.2	35.5	32.7	4-5	4-5	異常なし		V-1957
97	オーストリッチ	350	100	40	190	39	34	27	19.8	5	5	異常なし		V-1633
98	ガレリア	292	62	30	168	53.4	33.8	19.6	15.7	4	4-5	異常なし		V-1792
99	エコルス	298.8	152.2	52	203	35.1	39.5	19.5(材破)	20.2(材破)	5	5	異常なし		V-0385
99	ドット	339.5	192.5	73.7	175.3	22.4	34.4	37.6	50.4	4-5	4-5	異常なし		V-1474
100	パーク	348	125	42	208	32.1	31.5	25.2	24.9	4-5	4-5	異常なし		V-0914
101	アクシオン	317.1	148.1	47	182	28	29.6	21.3	35.4	5	5	異常なし		V-1977
102	クレンズ®Ⅲ	330	112	45	205	28.5	27.3	22.5	23.6	4-5	4-5	異常なし		V-1331
103	リトルハウス	320	136	33	243	35.3	29.9	21.6	13.7	4-5	4-5	異常なし		V-1793
104	スティル	329	121	29	171	41.2	49	22.5	17.6	4-5	4-5	異常なし		V-1165
105	ポプリ	309	79	38	200	31.2	32.3	23.5	24.6	4	4	異常なし		V-0370
105	かすり	223.4	137.2	49.6	143	16.6	21.6	57.8	44.1	4-5	4-5	異常なし		V-0390
106	オパール	169	130.5	35.3	178.7	25.2	28.7	20.8	15.7	4-5	4-5	異常なし		V-0388
106	タタミクス	273.9	128.5	45	175	23.5	31.7	13.1(材破)	14.1(材破)	5	5	異常なし		V-1563
107	ゼンゼンスベランネ®	304	47	31	162	32.8	23.5	19.6	12.7	4	4-5	異常なし		V-1794
107	スベランネ®	348	88	51	232	42.1	33.3	20.7	20.1	4	4-5	異常なし		V-1560